



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATOS LEGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTACTOS:
WEBSITE: www.u-power.it/es
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

FICHA DE PRODUCTO

FOTO DEL PRODUCTO

LÍNEAS

TECNOLOGÍAS

RR20443 ARIZONA UK S3S FO SR
Natural Confort 11 Mondopoint
AirToe Composite puntera de seguridad perforada
TIPO DE ZAPATO "A"
NUMERACIÓN 35-48
PRUEBAS en NUMERACIÓN 42 - PESO
Kg 1,154



ROCK&ROLL



DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMA EN ISO	VALOR
Zapados de seguridad bajos totalmente "metal free", cómodos y ligeros U-Power de la línea Rock&Roll, con empeine en piel grana mina hidrófugo, inserciones en Mesh transpirable, puntal AirToe Composite, antiperforación, antideslizante y suela PU/PU.	PUNTERA "AirToe Composite puntera de seguridad perforada"	20345:2022	OBTENIDO
	Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm	≥ 14	14,5
	Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm	≥ 14	22,0
	PLANTILLA "Save & Flex PLUS"		
	Resistencia a la perforación N	≥ 1100	Obediente
	CATEGORÍA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA	< 10 ⁹ Ω	N.A.
	IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60'		
	Absorción de agua después de 60'	≤ 30%	17,8
	Agua transmitida después de 60'	≤ 0,2 gr	0
	Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm ² h)	≥ 0,8	2,3
	Coefficiente de permeabilidad mg/cm ²	≥ 15	32,9
	FORRO DE LA MÁSCARA		
	Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm ² h)	≥ 2	24,7
	Coefficiente de permeabilidad mg/cm ²	≥ 20	197,9
	Resistencia a la abrasión en ciclos SECO	25.600 ciclos	Obediente
	Resistencia a la abrasión en ciclos HÚMEDO	12.800 ciclos	Obediente
	PLANTILLA		
	Resistencia a la abrasión	≥ 400 ciclos	Sin daños
	DESGASTE SUELA		
	Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm ³	≤ 250	66
	Fuerza flexible mm	≤ 4	1,1
	Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm	≥ 3	4,2
	Resistencia a los hidrocarburos (% cambio de volumen)	≤ 12	3
	Absorción de energía del talón J	≥ 20	37
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		
	Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°)	≥ 0,31	0,36
	Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (punta hacia atrás 7°)	≥ 0,36	0,46
	SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°)	≥ 0,19	0,27
	SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (punta hacia atrás 7°)	≥ 0,22	0,32